



Aglomerado de espuma de Poliuretano.

| PROPIEDADES | METODO ENSAYO | UNIDAD | REFERENCIA |
|---|---------------|-------------------|------------|
| Densidad | ISO 845 | kg/m ³ | 180 ± 15% |
| Deformación remanente (50%, 22hr, 23°C) | ISO 1856 | % | < 30 |
| Resistencia a la compresión | ISO 3386 | kPa | - |
| 25% | | | 70 ± 25% |
| 40% | | | |
| Resistencia a la tracción | ISO 1798 | kPa | |
| Longitudinal | | | < 140 |
| Transversal | | | < 140 |
| Elongación a la rotura | ISO 1798 | % | |
| Longitudinal | | | > 50 |
| Transversal | | | > 50 |
| Características de | ISO 53127 | mm/min | < 100 |

Nota : La información contenida en este documento se da de buena fe.

No se acepta ninguna responsabilidad debido al uso, aplicación o procesado de los productos descritos.

Esta hoja de información técnica no constituye una especificación del producto.